



(19)  
Bundesrepublik Deutschland  
Deutsches Patent- und Markenamt

(10) DE 102 51 333 A1 2004.05.19

(12)

## Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 102 51 333.3  
(22) Anmeldetag: 05.11.2002  
(43) Offenlegungstag: 19.05.2004

(51) Int Cl.: **C08J 5/12**  
C08L 59/04, B32B 27/32, B32B 27/28,  
B32B 31/06

(71) Anmelder:  
Ticona GmbH, 65451 Kelsterbach, DE

(72) Erfinder:  
Ziegler, Ursula, Dr., 55130 Mainz, DE; Kurz, Klaus,  
Dr., 65451 Kelsterbach, DE; Reil, Frank, 64342  
Seeheim-Jugenheim, DE

Prüfungsantrag gemäß § 44 PatG ist gestellt.

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

(54) Bezeichnung: **Verbundkörper aus Polyacetal, Haftvermittler und Polyolefin, Verfahren zu dessen Herstellung und dessen Verwendung**

(57) Zusammenfassung: Beschrieben werden Verbundkörper, umfassend mindestens ein Polyacetal-Formteil und mindestens ein Polyolefin-Formteil, die an mindestens einer ihrer Oberflächen mit einer haftvermittelnden Schicht verbunden sind, die im Wesentlichen aus einem Copolymeren oder einem Gemisch davon besteht, das sich ableitet von mindestens einem alpha-Olefin und mindestens einer ethylenisch ungesättigten Carbonsäure und/oder mindestens einem ethylenisch ungesättigten Carbonsäurederivat, wobei das molare Verhältnis von alpha-Olefin zu ethylenisch ungesättigter Carbonsäure und/oder zu ethylenisch ungesättigtem Carbonsäurederivat so gewählt wird, dass sich Verbunde mit einer Haftfestigkeit (gemessen im Zugversuch bei 23°C) von mindestens 0,2 N/mm<sup>2</sup> ausbilden.

Die beschriebenen Verbundkörper lassen sich insbesondere zur Herstellung von Bauteilen einsetzen, die mit Kraftstoffen in Berührung kommen.

## Beschreibung

- [0001] Die Erfindung betrifft einen Verbundkörper aus Polyacetal und Polyolefin, der mit einem ausgewählten Haftvermittler verbunden wurde.
- [0002] Der technische Werkstoff Polyacetal, d.h. typischerweise Polyoxymethylenhomo- oder -copolymer (nachstehend auch „POM“ genannt), hat ausgezeichnete mechanische Eigenschaften und ist darüber hinaus im allgemeinen auch widerstandsfähig gegen übliche Lösemittel und Kraftstoffe.
- [0003] Aufgrund der guten Festigkeit und Härte verbunden mit einer ausgezeichneten Rückstellelastizität finden Formteile aus Polyacetal in allen Bereichen des täglichen Lebens sehr häufig Anwendung für Schnappverbindungen, insbesondere Clips.
- [0004] Die ausgezeichneten Gleit-Reib-Eigenschaften begründen den Einsatz von POM für viele bewegliche Teile wie Getriebeteile, Umlenkrollen, Zahnräder oder Verstellhebel.
- [0005] Aufgrund der sehr guten mechanischen Beständigkeit und Resistenz gegen Chemikalien werden auch vielfältige Gehäuse und Tastaturen aus POM hergestellt.

## Stand der Technik

- [0006] Formteile aus POM werden daher auch sehr häufig im Automobilbau eingesetzt. Die Kombination von ausgezeichneten mechanischen Eigenschaften mit der hohen Kraftstoffbeständigkeit prädestiniert das Material im gesamten Kraftstoffbereich, z.B. für Benzinpumpen oder Tankgeber.
- [0007] Polyolefine, wie Polyethylen oder Polypropylen, auf der anderen Seite werden aufgrund ihrer hohen Zähigkeit und ihres günstigen Preises häufig für große Teile und für schützende Behälter und Verpackungen eingesetzt.
- [0008] So findet beispielsweise Polyethylen im Automobilbau als Material für Kraftstoff-Tanks Verwendung. Im Verpackungssektor werden Polyethylen und Polypropylen z.B. als verschweißbare Folienmaterialien oder als Material für Flaschen oder andere Behälter eingesetzt.
- [0009] Im Vergleich zu Polyacetal weisen Polyolefine, wie Polyethylen oder Polypropylen, jedoch deutlich schlechtere mechanische Eigenschaften, wie Festigkeit, Härte und insbesondere Rückstellelastizität auf.
- [0010] Polyolefine haben zudem den Nachteil einer hohen Quellung und einer hohen Permeationsrate für unpolare Lösungsmittel, wie z.B. für Kohlenwasserstoffe, und insbesondere Kraftstoffe im Automobilsektor. Polyethylen wird daher für den Einsatz im Tankbereich zum Teil aufwendig fluoriert, um die Permeabilität für Kohlenwasserstoffe zu verringern.
- [0011] Es wäre daher wünschenswert, die besonderen Eigenschaften von Polyacetal und Polyolefinen zu kombinieren. In einem Verbundkörper könnte das Polyacetal die mechanischen Funktionen von z.B. Schnappverbindungen, Getriebeteilen, Umlenkrollen, Zahnrädern oder Verstellhebeln übernehmen, während das zähe und kostengünstigere Polyolefin, insbesondere Polyethylen, für großvolumige Teile eingesetzt werden könnte.
- [0012] Aufgrund der besonderen Kraftstoffbeständigkeit von Polyacetalen sind hier auch insbesondere Bauteile, die in der Anwendung im Kontakt mit Kraftstoffen stehen, zu nennen.
- [0013] Im Zuge der schärfer werdenden Verdampfungsemissionsanforderungen in einigen Staaten der USA (z.B. Kalifornien, New York, Vermont) an das Fahrzeug-Kraftstoffsystem (Low Emission Vehicle LEV II) sowie p-ZEV (partial Zero Emission Vehicle) müssen viele Baugruppen im Kraftstoffsystem auf permeationsdichtere Kunststoffe umgestellt werden. Gerade die Verbindungs- und Dichtungstechniken an Kunststoff-Kraftstofftank und Kraftstoffleitungen müssen im Hinblick auf die Reduktion der Verdampfungsemissionen neu gestaltet werden. Neben der Reduktion der notwendigen Öffnungen am Tank sind die noch vorhandenen Öffnungen so zu gestalten, dass sie absolut dicht sind. Mit der erfindungsgemässen Lösung lassen sich z.B. der POM-Flansch zur Aufnahme der Kraftstoff-Fördereinheit und geblasene PE-Tankkörper permeationsdicht verbinden.
- [0014] Wichtig bei diesen Anwendungen ist daher eine ausreichende Haftung zwischen dem Polyacetal-Bauteil und dem Polyolefin-Bauteil. Eine Forderung, die sich aufgrund der bekannten Unverträglichkeit dieser beiden Polymertypen bislang als nicht umsetzbar herausgestellt hat.
- [0015] Eine andere Möglichkeit zur Herstellung von Verbunden besteht in der Coextrusion von Polyolefinen mit anderen polarereren Kunststoffen, die eine bessere chemische Beständigkeit gegen die erwähnten unpolaren Lösungsmittel oder Kraftstoffe aufweisen. Nach diesem Verfahren können z.B. Folien gezogen werden oder mehrschichtige Behälter im Coextrusionsblasformen hergestellt werden. Dazu werden Haftvermittler benötigt, die einen adhäsiven Verbund zwischen Polyolefin und diesem polarereren Kunststoff ermöglichen. Solche Kombinationen mit Polyolefinen sind bislang aber nur mit ausgewählten Polymeren, wie Polyamiden, Polyester oder Polyvinylalkohol, bekannt. Verbunde von Polyacetalen und Polyolefinen mit einer ausreichenden Haftung sind bislang nicht beschrieben worden.
- [0016] Bei den vorbekannten Verbunden von Polyolefinen mit Polyamiden, Polyester oder Polyvinylalkohol werden als Haftvermittler mit Säuren oder Säureanhydriden gepfropfte Polyolefine eingesetzt, die über die Säurefunktion mit dem polaren Kunststoff reagieren, eine chemische Verknüpfung bilden und so einen adhäs-

siven Verbund ermöglichen. Beispiele für derartige Verbunde sind aus den EP-A-463,841, US-A-5,115,033, EP-A-323,650 und DE-A-2,744,528 bekannt.

### Aufgabenstellung

[0017] Ausgehend von diesem Stand der Technik ist es Aufgabe der vorliegenden Erfindung, einen Verbundkörper aus Polyolefin und Polyacetal mit einer ausreichenden chemischen Haftung zwischen den beiden Materialien zu schaffen, bei denen die besonderen Vorteile der beiden Materialien kombiniert werden.

[0018] Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht in der Bereitstellung eines Verbundkörpers aus Polyacetal und Polyolefin.

[0019] Überraschend wurde gefunden, dass ausgewählte Haftvermittler sowohl mit Polyacetal als auch mit Polyolefinen einen adhäsiven Verbund eingehen und daher die Herstellung von Verbunden aus diesen Materialien ermöglichen.

[0020] Die vorliegende Erfindung betrifft daher einen Verbundkörper umfassend mindestens ein Polyacetal-Formteil und mindestens ein Polyolefin-Formteil, die an mindestens einer ihrer Oberflächen mit einer haftvermittelnden Schicht verbunden sind, die im wesentlichen aus einem Copolymeren oder einem Gemisch davon besteht, das sich ableitet von mindestens einem alpha-Olefin und mindestens einer ethylenisch ungesättigten Carbonsäure und/oder mindestens einem ethylenisch ungesättigten Carbonsäurederivat, wobei das molare Verhältnis von alpha-Olefin zu ethylenisch ungesättigter Carbonsäure und/oder zu ethylenisch ungesättigtem Carbonsäurederivat so gewählt wird, dass sich Verbunde mit einer Haftfestigkeit (gemessen im Zugversuch bei 23°C wie nachstehend beschrieben) von mindestens 0,2 N/mm<sup>2</sup>, vorzugsweise mindestens 0,5 N/mm<sup>2</sup> ausbilden.

[0021] In den erfindungsgemäßen Verbundkörpern kommen Formteile aus Polyacetalen zum Einsatz. Dabei handelt es sich üblicherweise um Polyoxymethylenhomo- oder -copolymerisate.

[0022] Bei den Polyoxymethylenen (nachstehend auch „POM“ genannt), wie sie beispielsweise in der DE-A 29 47 490 beschrieben sind, handelt es sich im Allgemeinen um unverzweigte lineare Polymere, die in der Regel mindestens 80 %, vorzugsweise mindestens 90 %, Oxymethylenheiten (-O-CH<sub>2</sub>-) enthalten. Der Begriff Polyoxymethylene umfasst dabei sowohl Homopolymere des Formaldehyds oder seiner cyclischen Oligomeren, wie Trioxan oder Tetroxan als auch entsprechende Copolymere.


[0023] Homopolymere des Formaldehyds oder Trioxans sind solche Polymere, deren Hydroxyliendgruppen in bekannter Weise chemisch gegen Abbau stabilisiert sind, z. B. durch Veresterung oder durch Veretherung.

[0024] Copolymere sind Polymere aus Formaldehyd oder seinen cyclischen Oligomeren, insbesondere Trioxan, und cyclischen Ethern, cyclischen Acetalen und/oder linearen Polyacetalen.

[0025] Derartige POM-Homo- oder Copolymerisate sind dem Fachmann an sich bekannt und in der Literatur beschrieben.


[0026] Ganz allgemein weisen diese Polymere mindestens 50 mol-% an wiederkehrenden Einheiten -CH<sub>2</sub>-O- in der Polymerhauptkette auf. Die Homopolymere werden im allgemeinen durch Polymerisation von Formaldehyd oder Trioxan hergestellt, vorzugsweise in der Gegenwart von geeigneten Katalysatoren.

[0027] In den erfindungsgemäßen Verbundkörpern werden POM-Copolymere bevorzugt, insbesondere solche, die neben den wiederkehrenden Einheiten -O-CH<sub>2</sub>- noch bis zu 50, vorzugsweise von 0,1 bis 20 und insbesondere 0,5 bis 10 Mol-% an wiederkehrenden Einheiten




enthalten, wobei R<sup>1</sup> bis R<sup>4</sup> unabhängig voneinander ein Wasserstoffatom, eine C<sub>1</sub>- bis C<sub>4</sub>-Alkylgruppe oder eine halogensubstituierte Alkylgruppe mit 1 bis 4 C-Atomen und R<sup>5</sup> eine -CH<sub>2</sub>-, -O-CH<sub>2</sub>-, eine C<sub>1</sub>- bis C<sub>4</sub>-Alkyl- oder C<sub>1</sub>- bis C<sub>4</sub>-4-Haloalkyl substituierte Methylengruppe oder eine entsprechende Oxymethylengruppe darstellen und n einen Wert im Bereich von 0 bis 3 hat.

[0028] Vorteilhafterweise können diese Gruppen durch Ringöffnung von cyclischen Ethern in die Copolymere eingeführt werden. Bevorzugte cyclische Ether sind solche der Formel



wobei R<sup>1</sup> bis R<sup>5</sup> und n die obengenannte Bedeutung haben.

- [0029] Nur beispielsweise seien Ethylenoxid, 1,2-Propylenoxid, 1,2-Butylenoxid, 1,3-Butylenoxid, 1,3-Dioxan, 1,3-Dioxolan und 1,3-Dioxepan als cyclische Ether sowie lineare Oligo- oder Polyformale, wie Polydioxolan, oder Polydioxepan, als Comonomere genannt.
- [0030] Besonders vorteilhaft werden Copolymere aus 99,5–95 Mol-% Trioxan und 0,5 bis 5 mol-% eines der vorgenannten Comonomere eingesetzt.
- [0031] Als Polyoxymethylene ebenfalls geeignet sind Oxymethylenterpolymerisate, die beispielsweise durch Umsetzung von Trioxan, einem der vorstehend beschriebenen cyclischen Ether und mit einem dritten Monomeren, vorzugsweise



einer bifunktionellen Verbindung der Formel

wobei Z eine chemische Bindung, -O- oder -O-R<sup>6</sup>-O- (R<sup>6</sup> = C<sub>2</sub>- bis C<sub>8</sub>-Alkylen oder C<sub>2</sub>- bis C<sub>8</sub>-Cycloalkylen) ist, hergestellt werden.

- [0032] Bevorzugte Monomere dieser Art sind Ethylendiglycid, Diglycidylether und Diether aus Glycidylen und Formaldehyd, Dioxan oder Trioxan im Molverhältnis 2 : 1, sowie Diether aus 2 Mol Glycidylverbindung und 1 Mol eines aliphatischen Diols mit 2 bis 8 C-Atomen, wie beispielsweise die Diglycidylether von Ethylenglykol, 1,4-Butandiol, 1,3-Butandiol, Cyclobutan-1,3-diol, 1,2-Propandiol und Cyclohexan-1,4-diol, um nur einige Beispiele zu nennen.
- [0033] Verfahren zur Herstellung der vorstehend beschriebenen POM-Homo- und Copolymerisate sind dem Fachmann bekannt und in der Literatur beschrieben.
- [0034] Die bevorzugt eingesetzten POM-Copolymere haben Schmelzpunkte von mindestens 150°C und Molekulargewichte (Gewichtsmittelwert) M<sub>w</sub> im Bereich von 5.000 bis 200.000, vorzugsweise von 7.000 bis 150.000.
- [0035] Endgruppenstabilisierte POM-Polymerisate, die an den Kettenenden C-C-Bindungen aufweisen, werden besonders bevorzugt eingesetzt.
- [0036] Die eingesetzten POM-Polymere haben im allgemeinen einen Schmelzindex (MVR Wert 190/2,16) von 0,5 bis 75 cm<sup>3</sup>/10 min (ISO 1133).
- [0037] Neben diesen Bestandteilen können die Polyacetal-Formmassen zur Herstellung der erfindungsgemäßen Verbundkörper noch weitere an sich bekannte Zusatzstoffe enthalten.
- [0038] Beispiele dafür sind Verarbeitungshilfen, wie Antioxidantien, Säurefänger, Formaldehydfänger, UV-Stabilisatoren, Haftvermittler, Gleitmittel, Nukleierungsmittel oder Entformungsmittel; Füllstoffe, wie Glaskugeln, Calciumcarbonat, Talkum, Wollastonit oder Siliciumdioxid; Verstärkungsmaterialien, wie Carbonfasern, Aramidfasern oder Glasfasern; Antistatika oder Zusätze, die der Formmasse eine gewünschte Eigenschaft verleihen, wie Farbstoffe und/oder Pigmente und/oder Schlagzähmodifizierungsmittel und/oder elektrische Leitfähigkeit vermittelnde Zusätze, z.B. Ruß oder Metallpartikel, sowie Mischungen dieser Zusätze, ohne jedoch den Umfang auf die genannten Beispiele zu beschränken.
- [0039] Der Anteil dieser Zusatzstoffe in den Polyacetal-Formmassen zur Herstellung der erfindungsgemäßen Verbundkörper beträgt üblicherweise bis zu 30 Gew.%, bezogen auf die Gesamtzusammensetzung.
- [0040] In den erfindungsgemäßen Verbundkörpern kommen Formteile aus Polyolefinen zum Einsatz. Dabei handelt es sich üblicherweise um Homo- oder -copolymerisate, die sich von alpha-Olefinen oder von deren Gemischen ableiten, wobei als Cokomponenten auch mono-, bi- oder höhercyclische Olefine eingesetzt werden können.
- [0041] Beispiele für alpha-Olefine sind But-1-en, Pent-1-en, Hex-1-en, Oct-1-en, Prop-1-en und insbesondere Ethylen.
- [0042] Beispiele für cyclische Olefine sind Cyclohexen oder Norbornen.
- [0043] Typische Beispiele für Polyolefine sind Polypropylen oder Polyethylen oder Copolymere des Propylens und/oder des Ethylens mit geringen Anteilen, beispielsweise bis zu 5 Mol.%, an höheren alpha-Olefinen, wie den oben genannten Monomeren.
- [0044] Bevorzugt werden Polypropylen und ganz besonders bevorzugt Polyethylen eingesetzt. Unter Polyethylen sind im Rahmen dieser Beschreibung alle bekannten Typen des Polyethylens zu verstehen, also Hochdruck- und Niederdruck-Polyethylen, die auf beliebige Weise und unter Einsatz beliebiger Katalysatoren hergestellt sein können.
- [0045] Typische Molekulargewichte der in den erfindungsgemäßen Verbundkörpern eingesetzten Polyolefine bewegen sich im Bereich bis zu 1·10<sup>6</sup> g/mol (gemessen viskosimetrisch). Die Methode zur viskosimetrischen Bestimmung des Molekulargewichtes ist zum Beispiel in CZ – Chemische Technik 4 (1974), 129 beschrieben.
- [0046] Die Polyolefin-Formmassen zur Herstellung der erfindungsgemäßen Verbundstoffe können übliche Hilfs-, Zusatz-, Füll- und Verstärkungsmittel enthalten, welche die Verarbeitung bzw. Weiterverarbeitung erleichtert und/oder welche dem Weiterverarbeitungsprodukt gewünschte Eigenschaften verleihen.
- [0047] Beispiele für Zusatzstoffe sind Füllstoffe und/oder insbesondere Verstärkungstoffe, wie Farbstoffe

oder organische oder anorganische Pigmente, beispielsweise Azo- und Diazopigmente, Metallkomplexpigmente, Titandioxid, Eisenoxid, Chromoxid, Ultramarin Pigmente, Aluminiumsilikat-Pigmente oder Ruß; Antistatika, wie Ruß; Verstärkungsmittel, wie Fasern aus unterschiedlichsten Materialien, wie Glas, Kohlenstoff oder lastonit, Talkum, Pyrophyllit; Quarz, Silikate, Bariumsulfat, Antimonoxid, Glimmer, Calciumsulfat, Magnesiumhydroxid oder Feldspat; synthetische Füllstoffe, wie Ruß, synthetische Silikate, feste und hohle Microspheres, auf Glas basierende Additive, metallische Additive, wie Aluminium-, Eisen- oder Silberpulver, oder magnetische Additive.

[0048] Beispiele für weitere Zusatzstoffe sind Antioxidantien, sowie Verarbeitungshilfsmittel, wie Entformungsmittel, Gleitmittel oder Haftmittel.

[0049] Der Anteil dieser Zusatzstoffe in den Polyolefin-Formmassen zur Herstellung der erfindungsgemäßen Verbundkörper beträgt üblicherweise bis zu 30 Gew.%, bezogen auf die Gesamtzusammensetzung.

[0050] Die Polymeren und Copolymeren, welche die haftvermittelnde Schicht aufbauen, sind an sich bekannt und für andere Polymerkombinationen bereits beschrieben worden.

[0051] Bei den haftvermittelnden Polymeren handelt es sich um Copolymere, die sich ableiten von mindestens einem alpha-Olefin und mindestens einer ethylenisch ungesättigten Carbonsäure und/oder mindestens einem ethylenisch ungesättigten Carbonsäurederivat.

[0052] Bei der Auswahl geeigneter Haftvermittler aus der genannten Gruppe der Polyolefincopolymeren ist die Zusammensetzung so zu wählen, dass der Anteil an ethylenisch ungesättigten Carbonsäuren und/oder ethylenisch ungesättigten Carbonsäurederivaten hoch genug ist, um eine Verträglichkeit mit dem POM zu erzielen, andererseits aber auch nicht zu hoch, um eine Verträglichkeit zum Polyolefin zu erzielen. Dabei ist das molare Verhältnis der unpolaren alpha-Olefine zu den polaren ethylenisch ungesättigten Carbonsäuren und/oder zu den polaren ethylenisch ungesättigten Carbonsäurederivaten im Copolymeren so zu wählen, dass das Copolymer sowohl auf der Oberfläche des unpolaren Polyolefinformteils als auch auf der Oberfläche des polaren POM-Formteils haftet. Die Haftung kann, wie nachstehend beschrieben wird, neben der Zusammensetzung des Haftvermittlers auch durch die Art und Weise der Herstellung beeinflusst werden. Die erfindungsgemäß zum Einsatz kommenden Haftvermittler müssen jedoch ein solches Verhältnis von polaren zu unpolaren Bestandteilen im Molekül aufweisen, dass damit die Herstellung von Verbunden mit einer Haftfestigkeit (gemessen im Zugversuch bei 23°C gemäß dem weiter unten beschriebenen Verfahren) von mindestens 0,2 N/mm<sup>2</sup> möglich ist.

[0053] Wie das molare Verhältnis von polaren zu unpolaren Monomeren im Einzelfall zu wählen ist, kann nicht mit Bestimmtheit vorhergesagt werden, sondern muss im Einzelfall ermittelt werden. Dieses Verhältnis wird durch eine Vielzahl von Parametern bestimmt, wie der Art der das Copolymere aufbauenden Monomeren, der Art der Anordnung der Monomeren im Copolymeren, oder Art der Herstellung des Verbundes.

[0054] Die erfindungsgemäß eingesetzten Haftvermittler sind so auszuwählen, dass diese sowohl zum POM wie auch zum Polyolefin zu einer nach dem unten beschriebenen Verfahren gemessenen Haftfestigkeit im Zugversuch von mindestens 0,2 N/mm<sup>2</sup> führen.

[0055] Zur Erreichung dieser Haftfestigkeit kann das angewandte Verarbeitungsverfahren zur Erzielung des Verbundes mit dem Haftvermittler eine Rolle spielen. Zur Erzielung einer guten Haftfestigkeit muss bei der Verarbeitung genügend Wärme im Haftvermittler eingebracht werden. Deshalb ist auch die geeignete Reihenfolge bei der Verarbeitung zu beachten. Beim Aufbringen des POM oder des Polyolefins auf den Haftvermittler lassen sich durch den höheren Wärmeinhalt dieser Materialien höhere Haftfestigkeiten erzielen (vergl. Tabellen 1 bis 3). Je nach der Zusammensetzung des Haftvermittlers kann daher die geeignete Reihenfolge bei der Verarbeitung für ein anzustrebendes Ergebnis ausschlaggebend sein.

[0056] Die Zusammensetzung der Copolymeren bestimmt zudem die Kristallinität und dadurch die Wärmeformbeständigkeit der Haftvermittler. Dabei sind die Haftvermittler mit einer höheren Schmelztemperatur oder Erweichungstemperatur nach Vicat, beispielsweise von mehr als 50°C, insbesondere von mehr als 60°C, aufgrund ihrer Temperaturbeständigkeit im jeweiligen Anwendungsgebiet besonders bevorzugt.

[0057] Unter dem Begriff "Copolymer" sind im Rahmen dieser Beschreibung sämtliche Polymeren zu verstehen, die sich von mindestens zwei der oben beschriebenen Monomeren ableiten. Dabei kann es sich also beispielsweise um Co-, Ter- oder Quaterpolymere handeln. Die Cokomponente kann dabei gemäß den Polymerisationsparametern statistisch, alternierend oder in Form von Blöcken in das Polymere eingebaut sein oder auf ein Grundgerüst gepfropft sein.

[0058] Als ethylenisch ungesättigte Carbonsäuren zum Copolymerisieren mit alpha-Olefinen und/oder zum Modifizieren von Polyolefinen oder Co-polyolefinen lassen sich beliebige Carbonsäuren einsetzen, die mindestens eine ethylenisch ungesättigte Gruppe aufweisen, über die Copolymerisation bzw. die Modifikation erfolgen kann. Neben Monocarbonsäuren können auch Di- oder Polycarbonsäuren eingesetzt werden.

[0059] Es lassen sich beliebige aliphatische oder cycloaliphatische Carbonsäuren einsetzen, sofern diese mindestens eine polymerisierbare Doppelbindung aufweisen.

[0060] Typische Beispiele für ethylenisch ungesättigte Carbonsäuren sind Acrylsäure, Methacrylsäure, Ita-

consäure oder Maleinsäure.

[0061] Als ethylenisch ungesättigte Carbonsäurederivate zum Copolymerisieren mit alpha-Olefinen und/oder zum Modifizieren von Polyolefinen oder Copolyolefinen lassen sich anstelle von oder zusammen mit ethylenisch ungesättigten Carbonsäuren die Derivate der oben beschriebenen ethylenisch ungesättigten Carbonsäuren einsetzen, beispielsweise deren Ester, Amide oder Anhydride.

[0062] Vorzugsweise setzt man die Ester dieser Carbonsäuren ein, insbesondere die Alkylester.

[0063] Unter den Begriff „ethylenisch ungesättigtes Carbonsäurederivat“ fallen auch Derivate von gesättigten Carbonsäuren, die im derivatisierten Teil des Moleküls mindestens eine polymerisierbare Doppelbindung aufweisen. Ein Beispiel dafür sind Ester gesättigter Carbonsäuren, die sich von einem ethylenisch ungesättigten Alkohol ableiten. Beispiele dafür sind Vinylacetat oder Vinylbutyrat.

[0064] Als Olefine, die zur Herstellung der erfindungsgemäß einzusetzenden Haftvermittler eingesetzt werden können, lassen sich beliebige alpha-Olefine oder deren Kombinationen verwenden.

[0065] Ferner lassen sich auch Polyolefine einsetzen, die mit Cokomponenten modifiziert werden können. Beispiele dafür sind bereits weiter oben bei der Beschreibung der die Formteile bildenden Polyolefine gegeben.

[0066] Vorzugsweise handelt es sich bei dem erfindungsgemäß einzusetzenden Haftvermittler um ein Copolymer abgeleitet von einem alpha-Olefin, insbesondere von Ethylen, sowie von mindestens einer ethylenisch ungesättigten Carbonsäure und/oder mindestens einem ethylenisch ungesättigten Carbonsäurederivat

[0067] Besonders bevorzugte Copolymere dieses Typs sind Ethylen-Copolymere mit Acrylsäure, Methacrylsäure, Acrylsäureester, Methacrylsäureester, Maleinsäureanhydrid, Itaconsäureanhydrid oder deren Kombinationen als Comonomer.

[0068] Eine weitere bevorzugte Gruppe von Copolymeren sind Ethylen-Vinylester-Copolymere, insbesondere Ethylen-Vinylacetat-Copolymere.

[0069] Ebenfalls bevorzugte Haftvermittler sind von mindestens einem alpha-Olefin und mindestens einer ethylenisch ungesättigten Carbonsäure und/oder mindestens einem ethylenisch ungesättigten Carbonsäurederivat abgeleitete Copolymere, die mit mindestens einer weiteren ethylenisch ungesättigten Carbonsäure und/oder mindestens einem weiteren ethylenisch ungesättigten Carbonsäurederivat copolymerisiert bzw. modifiziert sind.

[0070] Zu den Copolymeren dieses Typs zählen insbesondere Ethylen-Vinylester-Copolymere, die mit Acrylsäure, Methacrylsäure, Acrylsäureester, Methacrylsäureester, Maleinsäureanhydrid oder deren Kombinationen modifiziert sind, insbesondere Ethylen-Vinylacetat-Copolymere, die mit Acrylsäure- und/oder Methacrylsäureester und/oder Maleinsäureanhydrid copolymerisiert bzw. modifiziert sind.

[0071] Diese haftvermittelnden Copolymeren können jedes für sich oder auch als Mischung von ein oder mehreren Komponenten eingesetzt werden.

[0072] Besonders bevorzugt erfindungsgemäß eingesetzte haftvermittelnde Polymere werden ausgewählt aus folgenden Gruppen oder deren Kombinationen von einem oder mehreren aus diesen Gruppen:

Ethylen-Vinylacetat-Copolymere; derartige Produkte sind unter der Bezeichnung Levapren® erhältlich (Bayer).  
Ethylen-Vinylacetat-Maleinsäureanhydrid-Terpolymere; derartige Produkte sind unter der Bezeichnung Orevac® erhältlich (Atofina).

Ethylen-Butylacrylat-Copolymere; derartige Produkte sind unter der Bezeichnung Lotryl® erhältlich (Atofina).

Ethylen-Ethylacrylat-Copolymere; derartige Produkte sind unter der Bezeichnung Lotryl® erhältlich (Atofina).

Ethylen-Methylacrylat-Copolymere; derartige Produkte sind ebenfalls unter der Bezeichnung Lotryl® erhältlich (Atofina).

Ethylen-Glycidylmethacrylat-Copolymere; derartige Produkte sind unter der Bezeichnung Lotader® erhältlich (Atofina).

Ethylen-Methylacrylat-Glycidylmethacrylat-Terpolymere; derartige Produkte sind unter der Bezeichnung Lotader® erhältlich (Atofina).

Ethylen-Butylacrylat-Glycidylmethacrylat-Terpolymere modifiziert mit Maleinsäureanhydrid; derartige Produkte sind unter der Bezeichnung Lotader® erhältlich (Atofina).

Ethylen-Acrylat-Maleinsäureanhydrid-Terpolymere; derartige Produkte sind unter der Bezeichnung Lotader® erhältlich (Atofina).

Ethylen-Vinylacetat modifiziert mit Maleinsäureanhydrid; derartige Produkte sind unter der Bezeichnung Plexar® erhältlich (Equistar).

[0073] Die vorliegende Erfindung betrifft daher besonders bevorzugt einen Verbund enthaltend ein POM-Formteil und damit über eine Schicht aus haftvermittelndem Polymeren verbunden ein Polyolefin-Formteil, wobei das haftvermittelnde Polymere ausgewählt wird aus der Gruppe bestehend aus mit ethylenisch ungesättigten Carbonsäureester und/oder ungesättigten Carbonsäureanhydriden gepfropften Ethylenhomopolymeren oder Ethylenvinylestern, aus Ethylen-Vinylester-Copolymeren, insbesondere Ethylen-Vinylacetat, aus Ethylen-Acrylester-Copolymeren, aus Ethylen-Glycidylmethacrylester-Copolymeren oder aus deren Gemischen.

[0074] Ganz besonders bevorzugt werden als haftvermittelnde Polymere Copolymere abgeleitet von Ethylen und Vinylacetat (E-VA) oder von Ethylen und Acrylestern, insbesondere Methylacrylat, Ethylacrylat, Propylacrylat, Butylacrylat oder Glycidylmethacrylat, eingesetzt, die gegebenenfalls zusätzlich mit Anhydriden ungesättigter Carbonsäuren, insbesondere mit Maleinsäureanhydrid, modifiziert sind.

[0075] Dabei sind haftvermittelnde Polymere mit einer höheren Schmelztemperatur (gemessen durch Differential-Scanning-Calorimetrie (DSC)) bzw. Erweichungstemperatur nach Vicat (ISO 306), beispielsweise von mehr als 50°C, insbesondere mehr als 60°C, aufgrund ihrer Temperatur-Beständigkeit besonders bevorzugt.

[0076] Unter der Bezeichnung Verbundkörper sind im Rahmen dieser Beschreibung beliebige Verbunde zu verstehen, sofern diese zumindest die Kombination Polyacetal-Formkörper verbunden mit mindestens einem Polyolefin-Formkörper über eine Schicht aus den oben definierten haftvermittelnden Polymeren aufweisen. Bei den Formkörpern kann es sich um beliebige dreidimensionale Ausformungen handeln, wobei auch Folien oder Filme mit eingeschlossen sind.

[0077] Bevorzugt sind Verbundkörper, die mindestens drei Schichten aufweisen und mindestens eine Schichtenfolge in der Reihenfolge Polyacetal, haftvermittelnde Schicht und Polyolefin besitzen.

[0078] Weitere bevorzugte erfindungsgemäße Verbundkörper weisen fünf Schichten auf und besitzen eine Schichtenfolge in der Reihenfolge Polyacetal, haftvermittelnde Schicht, Polyolefin, haftvermittelnde Schicht und Polyacetal oder in der Reihenfolge Polyolefin, haftvermittelnde Schicht, Polyacetal, haftvermittelnde Schicht und Polyolefin.

[0079] Die Herstellung der erfindungsgemäßen Verbundkörper kann auf unterschiedliche Arten erfolgen.

[0080] Als mögliche Herstellverfahren für solche Verbundkörper bieten sich z.B. das Mehrkomponentenspritzgußverfahren oder das Mehrschichtextrusionsverfahren an.

[0081] Auch ein Umlasen von vorgefertigten POM-Bauteilen mit Polyolefinen im Extrusionsblasen ist hier als Möglichkeit gegeben.

[0082] In einer Ausführungsform wird zuerst ein Formteil aus Polyacetal geformt, auf das anschließend eine Schicht des speziellen haftvermittelnden Polymeren aufgebracht wird, beispielsweise im Spritzgießverfahren oder im Extrusionsverfahren. Auf diese Kombination wird anschließend ein Formteil aus Polyolefin angeformt, beispielsweise im Spritzgießverfahren oder im Extrusionsverfahren.

[0083] In einer weiteren Ausführungsform wird zuerst ein Formteil aus Polyolefin geformt, auf das anschließend eine Schicht des speziellen haftvermittelnden Polymeren aufgebracht wird, beispielsweise im Spritzgießverfahren oder im Extrusionsverfahren. Auf diese Kombination wird anschließend ein Formteil aus Polyacetal angeformt, beispielsweise im Spritzgießverfahren oder im Extrusionsverfahren.

[0084] Der erfindungsgemäße Verbundkörper wird dabei also entweder durch ein Polyacetal-Formteil gebildet, das teilweise oder vollständig mit dem speziellen haftvermittelnden Polymeren und dem Polyolefin beschichtet wurde oder an das ein oder mehrere Formteile aus Polyolefin durch Verwendung des speziellen haftvermittelnden Polymeren angeformt wurden, oder der erfindungsgemäße Verbundkörper wird durch ein Polyolefin-Formteil gebildet, das teilweise oder vollständig mit dem speziellen haftvermittelnden Polymeren und dem Polyacetal beschichtet wurde oder an das ein oder mehrere Formteile aus Polyacetal durch Verwendung des speziellen haftvermittelnden Polymeren angeformt wurden.

[0085] Die Erfindung betrifft daher auch ein Verfahren zur Herstellung des oben definierten Verbundkörpers umfassend die Massnahmen:

- a) Herstellung eines Polyacetal-Formteils aus einer Polyacetal enthaltenden Formmasse in an sich bekannter Weise,
- b) Aufbringen einer haftvermittelnden Schicht enthaltend mindestens eines der oben definierten Polymeren auf mindestens eine Oberfläche des Polyacetal-Formteils in an sich bekannter Weise, und
- c) Aufbringen einer Polyolefin enthaltenden Formmasse auf die nach Schritt b) hergestellte haftvermittelnde Schicht, so dass ein Verbund von Polyacetal-Formteil und Polyolefin-Formteil entsteht.

[0086] Weiterhin betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung des oben definierten Verbundkörpers umfassend die Massnahmen:

- a) Herstellung eines Polyolefin-Formteils aus einer Polyolefin enthaltenden Formmasse in an sich bekannter Weise,
- b) Aufbringen einer haftvermittelnden Schicht enthaltend mindestens eines der oben definierten Polymeren auf mindestens eine Oberfläche des Polyolefin-Formteils in an sich bekannter Weise, und
- c) Aufbringen einer Polyacetal enthaltenden Formmasse auf die nach Schritt b) hergestellte haftvermittelnde Schicht, so dass ein Verbund von Polyacetal-Formteil und Polyolefin-Formteil entsteht.

[0087] Die Herstellung des Verbundkörpers erfolgt nach allgemein bekannten Methoden und Verfahren.

[0088] Als besonders wirtschaftlich und vorteilhaft haben sich das Mehrkomponentenspritzgußverfahren (Einlegeverfahren oder Umsetzverfahren) oder das Mehrschichtextrusionsverfahren herausgestellt.

[0089] Bei der Herstellung der Verbunde hat sich herausgestellt, dass die im Einzelfall für eine gegebene



- Kombination zu erzielende Haftung auch von der Reihenfolge der Verbindungsschritte abhängen kann. Spritzt man beispielsweise eine Polyacetal-Formmasse auf eine Kombination Polyolefin-Formkörper / Haftvermittlerschicht, so sind damit aufgrund des Anschmelzens des Haftvermittlers häufig höhere Haftfestigkeiten zum Polyacetal zu erzielen, als beim Spritzen des Haftvermittlers auf das Polyacetal und anschließendem Aufspritzen des Polyolefins auf den Haftvermittler. Die Zusammensetzung des Haftvermittlers und die Reihenfolge der Verbindungsschritte sind daher so zu wählen, dass sowohl zum Polyolefin als auch zum Polyacetal eine Haftung von mindestens  $0,2 \text{ N/mm}^2$  nach dem nachstehend beschriebenen Messverfahren erzielt werden kann.
- [0090] Die erfindungsgemäßen Verbundkörper können in unterschiedlichsten technischen Gebieten zum Einsatz kommen.
- [0091] Beispiele dafür sind die Verwendung als Bauteile von Fahrzeugen, insbesondere als Bauteile, die mit Kraftstoffen in Berührung kommen.
- [0092] Neben dem Einsatz im Automobil-, Schiffs- und Flugzeugbau lassen sich die erfindungsgemäßen Verbundkörper aber auch in kraftstoff- oder chemikalienverarbeitenden Industrien oder im Kraftstoffhandel, wie in Tankstellen, Raffinerien oder in Chemieanlagen einsetzen.
- [0093] Beispiele für Bauteile, in denen die erfindungsgemäßen Verbunde eingesetzt werden können sind Kraftstoff-Fördereinheiten, Ventile, Tanks oder Einfüllstutzen.
- [0094] Bevorzugt verwendet man die erfindungsgemäßen Verbundkörper für POM-Ventile, die mit Kraftstoffen in Berührung kommen, wie für Roll-Over Ventile, für Ventile im und auf dem Tank, sowie für Förderventile; oder als gespritzte, geblasene und tiefgezogene Kraftstofftanks (PE/Haftvermittler/POM), sowie als Multilayer-Kraftstoffleitungsanbindungen, oder als Einfüllstutzen, insbesondere in der Form POM umspritzt mit PE, bzw. POM Einfüllstutzen/PE-Ring angespritzt zum anschließenden Verbinden über Heizelementschweißen mit dem blasgeformten Multilayer PE-HD Einfüllrohr.
- [0095] Bevorzugt verwendet man die erfindungsgemäßen Verbundkörper als Ventile, insbesondere im POM/PE Verbund, wie Kugelabsperrventile aus POM/PE Verbund (POM Absperrventil und PE-Gehäuse, das an eine Rohrleitung geschweißt werden kann).
- [0096] Weitere bevorzugte Einsatzgebiete für die erfindungsgemäßen Verbundkörper sind die Anwendung als Schnappverbindungen, Getriebeteile, Umlenkrollen, Zahnräder, Verstellhebel, Rohre, sowie als Verpackungen.
- [0097] Bevorzugte Einsatzgebiete sind Rohre, beispielsweise für Rohrleitungen für den Temperaturbereich bis  $100^\circ\text{C}$  aus POM/PE Verbund mit POM Innenwand (Innenwand POM / Haftvermittler / Außenwand PE-HD), für Rohrleitungen oder Chemieanlagen, sowie Verpackungen, wie Kanister oder Flaschen mit guter Chemikalienbeständigkeit (Innenwand PE umschlossen von Haftvermittler/POM).
- [0098] Die Erfindung betrifft auch die Verwendung der Verbundkörper für diese Zwecke.
- [0099] Die nachfolgenden Beispiele erläutern die Erfindung ohne diese zu begrenzen.
- [0100] Die Haftfestigkeit zwischen der Polyacetal-Komponente und den speziellen Haftvermittlern bzw. zwischen der Polyethylen-Komponente und den speziellen Haftvermittlern, d.h. an Verbunden aus zwei Materialien, wurde mit dem nachstehend beschriebenen Messverfahren ermittelt.
- [0101] Für die Spritzgießversuche wurde eine Dreikomponenten-Spritzgußmaschine mit einer Schließkraft von  $2000 \text{ kN}$  verwendet (Typ FM 175/200, Hersteller Klöckner Ferromatik, Malterdingen, BRD). Von den vorseitig verschlossenen Kavität wurden zunächst halbe ISO-Zugstäbe aus Polyacetal oder Polyethylen oder dem entsprechenden Haftvermittler unter den in den Tabellen unter Material angegebenen Bedingungen für die Masse-Temperatur  $T_m$  und die Werkzeug-Temperatur  $T_w$  vorgespitzt.
- [0102] Die vorgespitzten halben Polyacetal-Zugstäbe wurden später für die Einlegeversuche zunächst in einem Ofen auf  $155^\circ\text{C}$  vorgewärmt und sofort heiß in die vollständig offene Kavität eingelegt und dann der Haftvermittler aufgespritzt.
- [0103] Die hierbei verwendeten Parameter Massetemperaturen ( $T_m$ ), Werkzeugtemperaturen ( $T_w$ ), Nachdrucke (Pa), Nachdruckzeiten (tpa) und Einspritzgeschwindigkeiten (ve) für die Komponente 2 (Haftvermittler) sind jeweils in den nachstehenden Tabellen angegeben.
- [0104] Mit den halben Stäben aus Polyethylen wurde genauso verfahren, jedoch betrug hier die Vorwärm-Temperatur (Einlege-Temperatur) nur  $90^\circ\text{C}$ .
- [0105] Die Versuche mit den Haftvermittlern als erste Komponente wurden genauso durchgeführt, jedoch wurden diese halben Stäbe nicht vorgewärmt, sondern mit Raumtemperatur in das bei  $60^\circ\text{C}$  temperierte Werkzeug eingelegt. Dann wurden Polyacetal oder Polyethylen mit den angegebenen Massetemperaturen auf die Haftvermittler gespritzt.
- [0106] Sämtliche Haftvermittler wurden direkt vor der Verarbeitung getrocknet um so den Abbau durch Feuchtigkeit zu reduzieren.
- [0107] Bei ausreichender Haftung entstand nach dem beschriebenen Verfahren ein vollständiger Zugstab mit einer Verbundnaht zwischen den beiden Schulterhälften aus Polyacetal oder Polyethylen und dem speziellen Haftvermittler.



[0108] Diese Prüfstäbe wurden auf einer Zugprüfmaschine Typ 1455 (Fa. Zwick, Ulm, BRD) im Zugversuch bei 23°C (ISO 527) mit einer Zuggeschwindigkeit von 50 mm/min geprüft.

[0109] Für jeden Versuch wurden zehn Verbund-Zugstäbe gespritzt und geprüft. Aus dem Ergebnis des Zugversuches (Spannung bei Dehnung) wurde die Zugfestigkeit bis zum Bruch der Stäbe an der Verbundnaht (Haftfestigkeit) und die dazugehörige Bruchdehnung bestimmt. Die für die zehn Prüfkörper erhaltenen Werte wurden gemittelt und die dazugehörige Standardabweichung berechnet. Die Ergebnisse sind in den nachfolgenden Tabellen angegeben.

[0110] In den Beispielen wurden folgende haftvermittelnden Polymere untersucht:

Haftvermittler 1 (HV1): Terpolymer auf der Basis von Ethylen-Vinylacetat und Malein-säureanhydrid (Orevac® 9318 (Atofina), Schmelztemperatur 85°C)

Haftvermittler 2 (HV2): Copolymer auf der Basis von Ethylen-Butylacrylat (Lotryl® 28 BA 175 (Atofina), Schmelztemperatur 80°C)

Haftvermittler 3 (HV3): Copolymer auf der Basis von Ethylen-Methylacrylat (Lotryl® 20 MA 08 (Atofina), Schmelztemperatur 80°C)

Haftvermittler 4 (HV4): Copolymer auf der Basis von Ethylen-Glycidylmethacrylat (Lotader® 8840 (Atofina), Schmelztemperatur 109°C)

Haftvermittler 5 (HV5): Terpolymer auf der Basis von Ethylen, Methylacrylat und Glycidylmethacrylat (Lotader® 8900 (Atofina), Schmelztemperatur 65-73°C)

Haftvermittler 6 (HV6): Terpolymer auf der Basis von Ethylen, Butylacrylat und Maleinsäureanhydrid (Lotader® 3410 (Atofina), Schmelztemperatur 95°C)

Haftvermittler 7 (HV7): Copolymer auf der Basis von Ethylen-Vinylacetat modifiziert mit Maleinsäureanhydrid (Plexar® PX 107 (Equistar), Vicat-Temperatur 90°C)

Haftvermittler 8 (HV8): Copolymer auf der Basis von Ethylen-Vinylacetat modifiziert mit Maleinsäureanhydrid (Plexar® PX 108 (Equistar), Vicat-Temperatur 90°C)

Haftvermittler 9 (HV9): Copolymer auf der Basis von Ethylen-Vinylacetat modifiziert mit Maleinsäureanhydrid (Plexar® PX 114 (Equistar), Vicat-Temperatur 81 °C)

Haftvermittler 10 (HV10): Copolymer auf der Basis von Ethylen-Vinylacetat modifiziert mit Maleinsäureanhydrid (Plexar® PX 1164 (Equistar), Vicat-Temperatur 58°C)

Haftvermittler 11 (HV11): Copolymer auf der Basis von Ethylen-Vinylacetat (Levapren® KA 8479 (Bayer))

Für die Zwei-Komponentenspritzgießversuche wurde ein HDPE-Polyethylen (Hostalen® GM 7745) verwendet, das sich für den Einsatz in Kraftstofftanks eignet.

Für die Zwei-Komponentenspritzgießversuche wurde ein handelsübliches Polyacetal-Copolymer aus Trioxan und etwa 2 Gew.% Ethylenoxid mit einem Schmelzeindex MVR 190/2.16 (gemäss ISO 1133) von 8 cm³/10min (Hostaform® C 9021) verwendet.

[0111] Die Durchführung der einzelnen Versuche und die Ermittlung der mechanischen Daten der erhaltenen Zweikomponenten-Verbundkörper sind in den folgenden Tabellen dargestellt.

#### Ausführungsbeispiel

[0112]

Tabelle 1

Versuche mit Polyethylen („PE“) als erster Komponente und Haftvermittler als aufgespritzter Komponente

Versuch Nr.	1. Komp.	T <sub>m</sub> , T <sub>w</sub> 1. K. (°C)	2. Komp.	T <sub>m</sub> , T <sub>w</sub> zweite Komp. (°C)	p <sub>a</sub> , tpa zweite Komp. (bar), (sec)	V <sub>a</sub> zweite Komp. (%)	Haftfestigkeit (N/mm <sup>2</sup> )	Bruchdehnung (%)
1	PE	200, 60	HV 11	200, 40	50, 30	50	keine Adhäsion	keine Adhäsion
2	PE	200, 60	HV 11	220, 40	50, 30	50	keine Adhäsion	keine Adhäsion
3	PE	200, 60	HV 1	200, 40	45, 15	50	3,8	10,8
4	PE	200, 60	HV 1	220, 40	45, 15	50	4,0	12,6
5	PE	200, 60	HV 1	240, 40	45, 15	50	4,1	16,0
6	PE	200, 60	HV 2	200, 40	35, 35	50	1,7	9,7
7	PE	200, 60	HV 2	220, 40	35, 35	50	1,9	14,0
8	PE	200, 60	HV 2	240, 40	35, 35	50	1,8	14,2
9	PE	200, 60	HV 3	200, 40	35, 35	50	2,8	9,6
10	PE	200, 60	HV 3	220, 40	35, 35	50	2,8	9,6
11	PE	200, 60	HV 3	240, 40	35, 35	50	2,8	10,3
12	PE	200, 60	HV 4	200, 40	45, 15	50	4,9	3,6
13	PE	200, 60	HV 4	220, 40	45, 15	50	4,9	4,0
14	PE	200, 60	HV 4	240, 40	45, 15	50	5,3	5,0
15	PE	200, 60	HV 6	200, 40	45, 15	50	3,2	11,6
16	PE	200, 60	HV 6	220, 40	45, 15	50	3,4	13,5
17	PE	200, 60	HV 6	240, 40	45, 15	50	3,4	18,6
18	PE	200, 60	HV 5	200, 40	45, 25	50	1,7	14,4
19	PE	200, 60	HV 5	220, 40	45, 30	50	1,4	11,9
20	PE	200, 60	HV 5	240, 40	45, 30	50	1,6	14,2
21	PE	200, 60	HV 9	200, 40	40, 15	50	5,7	6,0
22	PE	200, 60	HV 9	220, 40	40, 15	50	3,7	6,1
23	PE	200, 60	HV 9	240, 40	40, 15	50	5,4	6,0

Tabelle 2

Versuche mit Polyacetal („POM“) als erster Komponente und Haftvermittler als aufgespritzter Komponente

Versuch Nr.	1. Komp.	T <sub>m</sub> , T <sub>w</sub> 1. K. (°C)	Zweite Komp.	T <sub>m</sub> , T <sub>w</sub> Zweite Komp. (°C)	p <sub>a</sub> , tpa zweite Komp. (bar), (sec)	V <sub>a</sub> zweite Komp. (%)	Haftfestigkeit (N/mm <sup>2</sup> )	Bruchdehnung (%)
24	POM	200, 80	HV 11	200, 40	50, 30	50	0,5	41,7
25	POM	200, 80	HV 11	220, 40	50, 30	50	0,5	85,0
26	POM	200, 80	HV 1	200, 40	45, 15	50	keine Adhäsion	keine Adhäsion
27	POM	200, 80	HV 1	220, 40	45, 15	50	keine Adhäsion	keine Adhäsion
28	POM	200, 80	HV 1	240, 40	45, 15	50	keine Adhäsion	keine Adhäsion
29	POM	200, 80	HV 2	200, 40	35, 35	50	0,3	0,9
30	POM	200, 80	HV 2	220, 40	35, 35	50	0,9	2,8
31	POM	200, 80	HV 2	240, 40	35, 35	50	0,5	1,6
32	POM	200, 80	HV 3	200, 40	35, 35	50	keine Adhäsion	keine Adhäsion
33	POM	200, 80	HV 3	220, 40	35, 35	50	keine Adhäsion	keine Adhäsion
34	POM	200, 80	HV 3	240, 40	35, 35	50	keine Adhäsion	keine Adhäsion
35	POM	200, 80	HV 4	200, 40	45, 15	50	keine Adhäsion	keine Adhäsion
36	POM	200, 80	HV 4	220, 40	45, 15	50	keine Adhäsion	keine Adhäsion
37	POM	200, 80	HV 4	240, 40	45, 15	50	keine Adhäsion	keine Adhäsion
38	POM	200, 80	HV 6	200, 40	45, 15	50	keine Adhäsion	keine Adhäsion
39	POM	200, 80	HV 6	220, 40	45, 15	50	keine Adhäsion	keine Adhäsion
40	POM	200, 80	HV 6	240, 40	45, 15	50	keine Adhäsion	keine Adhäsion
41	POM	200, 80	HV 5	200, 40	45, 25	50	0,3	1,5
42	POM	200, 80	HV 5	220, 40	45, 30	50	0,4	1,9
43	POM	200, 80	HV 5	240, 40	45, 30	50	0,4	2,2
44	POM	200, 80	HV 9	200, 40	40, 15	50	2,9	1,1
45	POM	200, 80	HV 9	220, 40	40, 15	50	2,5	0,9
46	POM	200, 80	HV 9	240, 40	40, 15	50	1,9	0,7
Versuch	1. Komp.	T <sub>m</sub> , T <sub>w</sub>	Zweite	T <sub>m</sub> , T <sub>w</sub>	p <sub>a</sub> , tpa	V <sub>a</sub>	Haftfestigkeit	Bruchdehnung

Nr.		1. K. (°C)	Komp.	Zweite Komp. (°C)	zweite Komp. (bar), (sec)	zweite Komp. (%)	(N/mm <sup>2</sup> )	(%)
47	POM	200, 80	HV 8	200, 40	40, 15	50	1,8	0,4
48	POM	200, 80	HV 8	220, 40	40, 15	50	2,1	0,5
49	POM	200, 80	HV 8	240, 40	40, 15	50	1,6	0,4
50	POM	200, 80	HV 7	200, 40	40, 15	50	keine Adhäsion	keine Adhäsion
51	POM	200, 80	HV 7	220, 40	40, 15	50	keine Adhäsion	keine Adhäsion
52	POM	200, 80	HV 7	240, 40	40, 15	50	keine Adhäsion	keine Adhäsion
53	POM	200, 80	HV 10	200, 40	40, 15	50	1,2	1,4
54	POM	200, 80	HV 10	220, 40	40, 15	50	1,8	2,3
55	POM	200, 80	HV 10	240, 40	40, 15	50	2,0	2,7

Tabelle 3 Versuche mit Haftvermittler als erster Komponente und Polyacetal („POM“) oder Polyethylen („PE“) als aufgespritzter Komponente

Versuch Nr.	1. Komp.	T <sub>m</sub> , T <sub>w</sub> 1. K. (°C)	2. Komp.	T <sub>m</sub> , T <sub>w</sub> zweite Komp. (°C)	p <sub>s</sub> , tpa zweite Komp. (bar), (sec)	V <sub>e</sub> zweite Komp. (%)	Haftfestigkeit (N/mm <sup>2</sup> )	Bruchdehnung (%)
56	HV 1	200, 40	PE	250, 60	50-70, 30	50	6,5	144,0
57	HV 2	200, 40	PE	250, 60	50-70, 30	50	1,9	36,7
58	HV 3	200, 40	PE	250, 60	50-70, 30	50	5,0	100,3
59	HV 4	200, 40	PE	250, 60	50-70, 30	50	8,3	67,9
60	HV 6	200, 40	PE	250, 60	50-70, 30	50	4,7	64,2
61	HV 5	200, 40	PE	250, 60	50-70, 30	50	2,6	49,1
62	HV 9	200, 40	PE	250, 60	50-70, 30	50	8,9	72,2
63	HV 1	200, 40	POM	250, 60	50-70, 30	50	3,4	7,4
64	HV 2	200, 40	POM	250, 60	50-70, 30	50	2,2	64,5
65	HV 3	200, 40	POM	250, 60	50-70, 30	50	2,7	9,6
66	HV 4	200, 40	POM	250, 60	50-70, 30	50	keine Adhäsion	keine Adhäsion
67	HV 6	200, 40	POM	250, 60	50-70, 30	50	1,5	2,6
68	HV 5	200, 40	POM	250, 60	50-70, 30	50	1,3	11,2
69	HV 9	200, 40	POM	250, 60	50-70, 30	50	keine Adhäsion	keine Adhäsion

[0113] Aufgrund der in den Tabellen aufgeführten Ergebnisse der Haft-Versuche ließen sich unter anderem folgende Beispiele für die erfindungsgemäßen Verbundkörper durch Mehrkomponentenspritzguss realisieren.

Tabelle 4

Beispiel Nr.	Erste Komponente	Zweite Komponente (Haftvermittler)	Dritte Komponente
1	PE	HV 1	POM
2	PE	HV 2	POM
3	PE	HV 3	POM
4	PE	HV 6	POM
5	PE	HV 5	POM
6	POM	HV 2	PE
7	POM	HV 5	PE
8	POM	HV 9	PE
9	POM	HV 8	PE
10	POM	HV 10	PE

### Patentansprüche

1. Verbundkörper umfassend mindestens ein Polyacetal-Formteil und mindestens ein Polyolefin-Formteil, die an mindestens einer ihrer Oberflächen mit einer haftvermittelnden Schicht verbunden sind, die im wesentlichen aus einem Copolymeren oder einem Gemisch davon besteht, das sich ableitet von mindestens einem alpha-Olefin und mindestens einer ethylenisch ungesättigten Carbonsäure und/oder mindestens einem ethylenisch ungesättigten Carbonsäurederivat, wobei das molare Verhältnis von alpha-Olefin zu ethylenisch ungesättigter Carbonsäure und/oder zu ethylenisch ungesättigtem Carbonsäurederivat so gewählt wird, dass sich Verbunde mit einer Haftfestigkeit (gemessen im Zugversuch bei 23°C) von mindestens 0,2 N/mm<sup>2</sup> ausbilden.

2. Verbundkörper nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass sich Verbunde mit einer Haftfestigkeit (gemessen im Zugversuch bei 23°C) von mindestens 0,5 N/mm<sup>2</sup> ausbilden.

3. Verbundkörper nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Polyacetal-Formteil ein Formteil enthaltend Polyoxymethylenhomo- oder -copolymerisat, insbesondere ein Formteil enthaltend ein Copolymerisat enthaltend wiederkehrende Polyoxymethylen- und Polyoxyethylenund/oder Polyoxybutyleneinheiten ist.

4. Verbundkörper nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Polyolefin-Formteil ein Formteil enthaltend Polyethylen ist.

5. Verbundkörper nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass als Haftvermittler Copolymere abgeleitet von einem alpha-Olefin, insbesondere Ethylen, sowie von mindestens einer ethylenisch ungesättigten Carbonsäure und/oder mindestens einem ethylenisch ungesättigten Carbonsäurederivat eingesetzt werden.

6. Verbundkörper nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass das alpha-Olefin Ethylen ist, das mit Acrylsäure, Methacrylsäure, Acrylsäureester, Methacrylsäureester, Itaconsäureanhydrid, Maleinsäureanhydrid oder deren Kombinationen copolymerisiert ist.

7. Verbundkörper nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass als Haftvermittler Ethylen-Vinylester-Copolymere, insbesondere Ethylen-Vinylacetat-Copolymere, eingesetzt werden.

8. Verbundkörper nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, als Haftvermittler ein Copolymer abgeleitet von mindestens einem alpha-Olefin und mindestens einer ethylenisch ungesättigten Carbonsäure und/oder mindestens einem ethylenisch ungesättigten Carbonsäurederivat, das mit mindestens einer weiteren ethylenisch ungesättigten Carbonsäure und/oder mindestens einem weiteren ethylenisch ungesättigten Carbonsäurederivat modifiziert ist, eingesetzt wird.

9. Verbundkörper nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass als Haftvermittler ein Ethylen-Vinylester-Copolymeres eingesetzt wird, das mit Acrylsäure, Methacrylsäure, Acrylsäureester, Methacrylsäureester, Itaconsäureanhydrid, Maleinsäureanhydrid oder deren Kombinationen copolymerisiert bzw. modifiziert ist, insbesondere ein Ethylen-Vinylacetat-Copolymeres, das mit Acrylsäure- und/oder Methacrylsäureester copolymerisiert bzw. modifiziert ist.

10. Verbundkörper nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Verbund ein POM-Formteil und damit über eine Schicht aus haftvermittelndem Polymeren verbunden ein Polyolefin-Formteil enthält, wobei das haftvermittelnde Polymere ausgewählt wird aus der Gruppe bestehend aus mit ethylenisch ungesättigten Carbonsäureester und/oder ungesättigten Carbonsäureanhydriden modifizierten Ethylenhomopolymeren oder Ethylen-Vinylester-Copolymeren, insbesondere Ethylen-Vinylacetat, aus Ethylen-Acrylester-Copolymeren, aus Ethylen-Methacrylester-Copolymeren oder aus deren Gemischen.
11. Verbundkörper nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass als Haftvermittler Copolymere eingesetzt werden, die abgeleitet sind von Ethylen und Vinylacetat (E-VA) oder von Ethylen und Acrylestern, insbesondere Methylacrylat, Ethylacrylat, Propylacrylat oder Butylacrylat, und die gegebenenfalls zusätzlich mit Anhydriden ungesättigter Carbonsäuren, insbesondere mit Maleinsäureanhydrid, copolymerisiert bzw. modifiziert sind.
12. Verbundkörper nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass als Haftvermittler ein Copolymer eingesetzt wird aus der Gruppe bestehend aus Ethylen-Vinylacetat-Maleinsäureanhydrid-Terpolymer, Ethylen-Butylacrylat-Copolymer, Ethylen-Ethylacrylat-Copolymer, Ethylen-Methylacrylat-Copolymer, Ethylen-Glycidylmethacrylat-Copolymer, Ethylen-Methylacrylat-Glycidylmethacrylat-Terpolymer, Ethylen-Ethylacrylat-Glycidylmethacrylat-Terpolymer, Ethylen-Butylacrylat-Glycidylmethacrylat-Terpolymer, Ethylen-Methylacrylat-Maleinsäureanhydrid-Terpolymer, Ethylen-Ethylacrylat-Maleinsäureanhydrid-Terpolymer, Ethylen-Butylacrylat-Maleinsäureanhydrid-Terpolymer und Ethylen-Vinylacetat modifiziert mit Maleinsäureanhydrid.
13. Verbundkörper nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass haftvermittelnde Copolymere mit einer Schmelztemperatur oder einer Erweichungstemperatur nach Vicat von mehr als 50°C eingesetzt werden.
14. Verbundkörper nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass dieser mindestens drei Schichten aufweist und mindestens eine Schichtenfolge in der Reihenfolge Polyacetal, haftvermittelnde Schicht und Polyolefin besitzt.
15. Verbundkörper nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass dieser fünf Schichten aufweist und eine Schichtenfolge in der Reihenfolge Polyacetal, haftvermittelnde Schicht, Polyolefin, haftvermittelnde Schicht und Polyacetal oder in der Reihenfolge Polyolefin, haftvermittelnde Schicht, Polyacetal, haftvermittelnde Schicht und Polyolefin besitzt.
16. Verfahren zur Herstellung des Verbundkörpers nach Anspruch 1 umfassend die Massnahmen:
  - a) Herstellung eines Polyacetal-Formteils aus einer Polyacetal enthaltenden Formmasse in an sich bekannter Weise,
  - b) Aufbringen einer haftvermittelnden Schicht enthaltend mindestens eines der Polymeren nach Anspruch 1 auf mindestens eine Oberfläche des Polyacetal-Formteils in an sich bekannter Weise, und
  - c) Aufbringen einer Polyolefin enthaltenden Formmasse auf die nach Schritt b) hergestellte haftvermittelnde Schicht, so dass ein Verbund von Polyacetal-Formteil und Polyolefin-Formteil entsteht.
17. Verfahren zur Herstellung des Verbundkörpers nach Anspruch 1 umfassend die Massnahmen:
  - a) Herstellung eines Polyolefin-Formteils aus einer Polyolefin enthaltenden Formmasse in an sich bekannter Weise,
  - b) Aufbringen einer haftvermittelnden Schicht enthaltend mindestens eines der Polymeren nach Anspruch 1 auf mindestens eine Oberfläche des Polyolefin-Formteils in an sich bekannter Weise, und
  - c) Aufbringen einer Polyacetal enthaltenden Formmasse auf die nach Schritt b) hergestellte haftvermittelnde Schicht, so dass ein Verbund von Polyacetal-Formteil und Polyolefin-Formteil entsteht.
18. Verfahren nach einem der Ansprüche 16 oder 17, dadurch gekennzeichnet, dass die Herstellung des Polyolefin-Formteils und des Polyacetal-Formteils durch Spritzgießverfahren und/oder durch Extrusionsverfahren erfolgt.
19. Verfahren nach einem der Ansprüche 16 oder 17, dadurch gekennzeichnet, dass das Aufbringen der haftvermittelnden Schicht durch Spritzgießverfahren und/oder durch Extrusionsverfahren erfolgt.
20. Verwendung der Verbundkörper nach Anspruch 1 zur Herstellung von Bauteilen die mit Kraftstoffen in Berührung kommen, insbesondere zur Herstellung von Kraftstoff-Fördereinheiten, Ventilen, Tanks oder Einfüllstutzen.

21. Verwendung der Verbundkörper nach Anspruch 1 zur Herstellung von Schnappverbindungen, Getriebeteilen, Umlenkrollen, Zahnrädern, Verstellhebeln, Rohren oder Verpackungsmaterialien.

Es folgt kein Blatt Zeichnungen